

PRÜFBERICHT

Nr. 2111914/3 vom 30.09.2014

Tel.: 05424 80 97 891
Fax.: 05424 80 97 893

Email: Labor@ISP-Germany.com
www.ISP-Germany.com



Art der Prüfung	Bestimmung der Gleitreibung gemäß DIN V 18032 Teil 2.
Prüfstelle	ISP - Institut für Sportstättenprüfung Dr. Uwe Schattke Stormweg 6 49196 Bad Laer
Antragsteller	CC- Dr. Schutz GmbH Steinbrinksweg 30 31840 Hessisch Oldendorf
Ort der Prüfungen	ISP - Labor Südstr. 1a D-49196 Bad Laer
Datum der Prüfungen	04.08. – 14.08.2014
Ersteller des Berichtes	D. Frank

Das Institut für Sportstättenprüfung ist ein, durch die DAKks Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in den Urkunden aufgeführten Prüfverfahren.

Beurteilungen und Interpretationen unterliegen nicht der Akkreditierung.

Der Prüfbericht umfasst 3 Seiten. Die Vervielfältigung und Veröffentlichung dieses Dokumentes in gekürztem Wortlaut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des ISP zulässig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Messpunkte.

1. Angaben zum Prüfmuster

Bei dem Muster handelte es sich laut Aussage des Antragstellers um:

ISP-Ref.-Nr.: Musterbeschreibung

2111914/3 Sportparkett mit werkseitiger Lackierung
Abmessung: 1100 x 630 mm

Das Muster ist am 18.07.2014 per Spedition im Labor des ISP in Bad Laer eingegangen.

Gemäß den Kundenvorgaben wurde das eingegangene Muster mit den nachfolgenden Reinigungsprodukten behandelt:

ISP-Ref.-Nr.: Musterbeschreibung

2111914/6 Sportparkett mit werkseitiger Lackierung (ISP 2111914/3),
gereinigt mit „Parkett und Kork Reiniger“

Die Reinigung des Musters erfolgte gemäß der Pflegeanleitung des Herstellers. Es wurde einmal vorab gereinigt und zwei Tage später im trockenen Zustand geprüft.

2. Versuchsdurchführung

Folgende Untersuchung wurde an dem Muster durchgeführt:

Bestimmung des Gleitverhaltens (DIN V 18032-2:2001)

Die Bestimmung des Gleitverhaltens nach DIN V 18032-2 erfolgte durch ein externes ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut und unterliegt daher nicht der ISO 17025 Akkreditierung des ISP. Die Prüfergebnisse sind in diesem Bericht eingearbeitet. Der originale Prüfbericht ist im ISP hinterlegt.

3. Ergebnisse

In der nachfolgenden Tabelle sind die Messergebnisse zusammengestellt und werden den Anforderungen der DIN V 18032-2:2001 gegenübergestellt.

Prüfung	Einheit	Messergebnis
Sportparkett		
/3	-	0,37
/6	-	0,37

4. Beurteilung

Grundlage der Beurteilung sind die Grenzwertanforderungen für Sportböden der DIN V 18032-2:2001.

Die Anforderungen des Gleitverhaltens (DIN V 18032-2) wurden erfüllt.

Das Reinigungsmittel „Parkett und Kork Reiniger“ verändert die rutschhemmenden Eigenschaften des Bodenbelages nicht.

ENDE DES PRÜFBERICHTES

Dieser Prüfbericht umfasst 3 Seiten. Die Vervielfältigung dieses Dokumentes in gekürztem Wortlaut ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulässig.

Bad Laer, den 30.09.2014



Dr. Uwe Schattke
 INSTITUTSLEITER




Dennis Frank
 LABORLEITER