

Master Hartwachs Öl



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen.

- Erhöhte Wasserbeständigkeit
- Trocknet natürlich matt auf
- Leichte Verarbeitung durch Auftrag mit der Rolle
- Optional zweikomponentig in Kombination mit Master OilPlus anwendbar

Schnelltrocknend, zur Grundbehandlung abgeschliffener Parkettböden. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Anzuwenden nach dem Feinschliff des Bodens.

Ideal in Kombination mit der Reaktivvergütung **Master OilPlus**, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für Holz- und Parkettfußböden sowie für Korkböden und OSB-Platten.

3 ANWENDUNG

Gut aufrühren. Das Öl mit der Ölrolle mehrfach Nass-in-Nass dünn kräftig in das Holz einarbeiten. Zügig arbeiten, das Öl nicht antrocknen lassen, damit Überlappungsmarkierungen vermieden werden. Den ersten Auftrag min. 16 Std. trocknen lassen. Bei Trocknungszeiten von mehr als 24 Std. vor dem Zweitauftrag einen Mattierungsschliff mit Sanierungspad Grau durchführen, die erste Schicht darf dabei nicht durchgeschliffen werden. Den Zweitauftrag zügig in Maserungsrichtung gleichmäßig und dünn ausrollen. Immer Nass-in-Nass arbeiten.

Bei 2K-Anwendung: **Master OilPlus** im Mischungsverhältnis 1:25 (40 ml auf 1 Liter Öl) unter gründlichem Rühren zum Öl geben. Zügige Verarbeitung in Rollapplikation wie oben beschrieben. Nicht mehr anmischen als innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann (Topfzeit).

Hinweise:

- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- Bei Weich- und Tropenhölzern können Harzaustritte zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen.
- Wir empfehlen vor Einsatz auf Exoten-, Bunt- und unbekanntem Holzarten eine geeignete Testfläche (min. 1 qm) gemäß Gebrauchsanleitung anzulegen.
- Auf Korkböden, OSB und Exotenhölzern Erstauftrag immer in Kombination mit Ölhärter durchführen. Korkböden anschließend je nach Saugfähigkeit und Porosität ggf. zweifach rollen.
- Bei Auftrag und Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen, jedoch Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden und die Oberfläche vor Staub schützen. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. Die Arbeit auf der Seite des Haupt-Lichteinfalls (d.h. in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht weg arbeiten. Beim Rollauftrag Raumecken und schwer zugängliche Stellen, die nicht vollständig mit der Rolle zu bearbeiten sind, mit einem Flachpinsel dünn vorstreichen und unmittelbar im Anschluss weitest möglich überrollen.

Master Hartwachs Oil



4 VERBRAUCH

ca. 80-100 ml/m² (Reichweite: 10-12 m²/l) bei zwei Aufträgen. Bei grobem Schliiff, stärkerem Fugenbild und stark saugendem Holz erhöhter Verbrauch möglich.

5 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 16 Stunden (bei 23 °C, 50% relativer Luftfeuchte und Luftbewegung). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden.

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, schlechte Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltstoffe können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

6 Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Ölaushärtung **Master Clean** zur Reinigung und **Master Polish matt** zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für versiegelte / beschichtete Holzfußböden gem. DIN 18356.

7 LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebilde. Anbruchgebilde können eine Haut bilden, vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

8 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: natürliche Öle und Wachse, modifizierte Pflanzenöle, Kohlenwasserstoffe, Kieselsäuren, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Additive.

1K-Anwendung: voc (g/l) <450 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(500)500 / Giscode: Ö60

2K-Anwendung mit euku master: voc (g/l) <465 (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(500)500 / Giscode: Ö60

ADR: Klasse 3,III, UN-Nummer 1263.

CLP: GHS02, Achtung. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

9 BESONDERE HINWEISE

- Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.

Master Hartwachs Oil



- Angemischte 2K-Produkte können Kohlendioxid und Druck entwickeln. Niemals 2K-Mischungen dicht verschliessen, Berstgefahr!
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen
- Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften.

10

QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

eukula - We Care About Wood Floors

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werkvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0) 664 3562985
Fax: +43 (0) 463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.