



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula trowel prime 220

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserbasierter Grundlack. Optimiert für den Spachtelauftrag auf Parkettböden. Einsetzbar für die Rohholzspachtelung sowie als Spachtelfüller in der Zwischenschichtspachtelung. Für Holzböden mit geschlossenem Fugenbild. Einsetzbar unter allen eukula-Versiegelungen.

- Erhöht effektiv die Fülle der anschließenden Finishaufträge.
- Schnelltrocknend. Reduzierte Holzaufrauhung.
- Seitenverleimungsreduzierend.
- Aufgrund des durch den Spachtelauftrag besonders schnellen Trocknungsverhaltens besonders empfohlen bei Schnellversiegelungsaufbauten, 2-3x Spachteln, 1x satt Rollen.

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Richtlinien.

abZ-Nr. unter 1K-eukula-Versiegelungen: Z-157.10-157 (Deutschland)

abZ-Nr. unter 2K-eukula-Versiegelungen: Z-154.10-155 (Deutschland)

2. ANWENDUNG

Gut aufschütteln. Mit rostfreier Edelstahlspachtel spachtelschlagfrei aufbringen. Nach kurzer Trockenzeit den Boden ein zweites Mal über Kreuz spachteln. Nach Trocknung ohne Zwischenschliff lackieren.

Hinweise:

- Der fachgerecht frisch geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- Für die Zwischenschichtspachtelung müssen die Lackflächen vollflächig matt geschliffen sein.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Ausgehärtete Lackreste können nur mechanisch entfernt werden. Wir empfehlen stets den Einsatz neuer trockener Lackrollen.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben.
- Die Regeln des Fachs sind zu beachten.

3. VERBRAUCH



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula trowel prime 220

Auf Rohholz: 40-60 ml/m² (20 m²/l) Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhöhter Verbrauch möglich.

Bei der Zwischenschichtspachtelung: 10-20 ml/m² (50-100 m²/l).

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers (30-60 Minuten) .

5. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 12 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Wärmewechsellaagerung und in Anbruchgebänden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / Polyacrylat / Glycoether / Kieselsäuren / Wachse / Additive / Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140 / GISCODE W2+ (1K-Wassersiegel, VOC < 5%, NMP-frei)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: N1D0-10DM-E009-FPP5

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula trowel prime 220

- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen. Bezugsholz: Eiche.
- Spachtelgrundierungen werden allgemein nicht im stark belasteten Bereich oder auf stark saugenden oder untertrockneten Hölzern eingesetzt. In diesen Fällen empfehlen wir Grundierungen im Auftrag mit der Rolle.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.eukula.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula trowel prime 220

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können – auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter – nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.