

Master Coat



1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis en phase aqueuse pour parquet. En 1 composant dans les conditions normales pour l'habitation et, en option, à 2 composants avec le **Master CoatPlus** lors d'exigences accrues, applicable par un professionnel. Odeur quasiment inexistante, émission réduite, facilité d'emploi, résistant aux produits chimiques à usage domestique.

A base de dispersions d'Acrylate de grande valeur. Correspond ÖNORM C 2354 classe A (1 component), classe C (2 component).

Degrés de brillance: satiné, mat. Veuillez prendre note qu'à 2 composants, l'effet mat est éventuellement renforcé.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Vernissage des sols en bois et parquet. Grâce à la tenue réduite au niveau du collage des bordures, il est adapté à l'utilisation directe c'est-à-dire sans Primer. Egalement en option utilisable avec l'apprêt d'huile à 2 composants pour souligner la madrure avec **Master Oil/Master OilPlus** (*).

Conçu pour le vernissage rafraîchissant de surfaces vernies, après un nettoyage intensif et ponçage.

3 MODE D'EMPLOI

Bien mélanger le vernis. Répartissez uniformément le **Master Coat** en 2-3 couches avec le rouleau Aquatop. Effectuez un ponçage entre les couches avec la grille 120. En cas de vernissage rénovateur de surface de parquet vernis, veuillez tout d'abord effectuer un nettoyage intensif méticuleux pour éliminer les saletés et éventuellement les couches d'entretien. Après le ponçage intermédiaire avec la grille 120, appliquez le **Master Coat** en couche chargée.

En cas d'option à 2 composants avec **Master CoatPlus**, mélangez celui-ci soigneusement et régulièrement dans le **Master Coat** 10 :1. Ne mélangez que la quantité nécessaire pour une durée de 2 heures (à 20°C). Le traitement avec le mélange est identique.

Remarque:

- La surface poncée et jointoyée professionnel doit être propre, sèche, exempte d'huile, de cire et de poussière.
- La température du sol et celle du matériel doivent être à +15°C pendant l'application et le séchage.
- Respectez les règles professionnelles.

4 CONSOMMATION

120-130 ml/m² par couche (8 m²/l).

Pour une bonne couverture du sol, répartissez une couche épaisse, afin que la surface s'aplanisse de façon homogène. Selon l'absorption du sol, une consommation plus importante est à prévoir pour la première couche.

5 DUREE DE SECHAGE

Après env. 3h (à 23°C et 50% d'humidité d'air relative et de l'aération), le traitement peut alors être poursuivi. On

Master Coat



peut circuler avec précaution sur le revêtement, 12 heures après l'application de la dernière couche protectrice. Après 24h, 80% de solidité est obtenue.

Pour éviter le gonflement exagéré du bois, nous vous conseillons d'appliquer qu'une couche par jour. Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération peuvent considérablement prolonger le temps de séchage. Renoncez à la pose de tapis pendant les premiers 10-14 jours. Mise en place des meubles avec précaution. Ne lavez pas à l'eau le sol pendant les 3 premiers jours.

6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après durcissement complet du vernis, utilisez-le euku cleaner pour le nettoyage et la euku wax pour l'entretien. Veuillez respecter le mode d'emploi eukula pour les sols protégés.

7 STOCKAGE

Dans un endroit frais, sec et protégé du gel. 12 mois dans l'emballage original non ouvert à partir de la date de fabrication. Maintenir hors de portée des enfants.

En cas d'augmentation ou de variation de température pendant le stockage ou bien en cas d'un produit entamé, un séchage du produit en surface peut se produire. Enlevez le produit séché avec un tamis, avant de l'utiliser.

8 DONNEES TECHNIQUES

Master Coat:

Composants: Eau, Polyacrylate, éther de glycol, acides siliciques, cires, additifs. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Cov (g/l) 46 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP: Pas d'obligation de signalisation.

Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

Master CoatPlus:

Cov (g/l) 72 2-composant avec Master Coat (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP: GHS 07, Attention. H332 Nocif par inhalation. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280

Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. P362 Enlever les vêtements contaminés.

P405 Garder sous clef. EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Respectez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas d'un marquage différent, mélangez-le produit dans un récipient séparé avant l'utilisation.

Master Coat



- Le mélange à 2 composants peut développer du dioxyde de carbone ou de la pression. Ne fermez jamais un mélange à 2 composants de façon étanche. Danger d'éclatement !
- Nettoyage des outils ayant servi, avec de l'eau. Nous vous conseillons de garder le rouleau, bien rincé auparavant, recouvert d'eau afin d'éviter le séchage. Pour l'utilisation suivante, séchez le rouleau avant l'emploi car il ne faut pas mettre d'eau dans le vernis.
- (*) Observez notre Information Technique «Explication concernant la composition de vernis en phase aqueuse».

10 INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

eukula - We Care About Wood Floors

Siège international	Dr. Schutz France	Suisse	Canada & Amérique du Nord
CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 E-Mail: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com	3 rue de la Verdure 03140 Etroussat Dominique Vichy Gsm: +33 (0) 677 820 060 Fax: +33 (0) 9 72 220 602 E-Mail: dvi@dr-schutz.fr	Guido Ebnetter Tel. +41 (0) 71 433 22 88 Fax +41 (0) 71 433 18 06 g.ebnetter@floorconcept.ch	4701 Bath St 46 Philadelphia PA 19137 USA Contact: Sam Jamison Tel.: 001 / 877 272 4889 Mobile: 001 / 215 510 7874 E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.