

Master Oil



1 DESCRIPTION

Imprégnation intensive sur la base d'huiles naturelles. Sans solvant, facile d'emploi, vernissage possible avec les vernis strato homologués, sans formation de pellicule, garde le caractère naturel à pores ouverts.

En option pour le professionnel à 2 composants avec **Master OilPlus**. Le résultat est une résistance améliorée et un meilleur séchage de l'huile. Revernissage avec **Master Coat** possible.

Résistance particulièrement forte du sol grâce à la pénétration en profondeur.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Imprégnation intensive pour sols poncés en parquet, bois et liège dans le secteur résidentiel et non résidentiel. Adapté au chauffage par le sol. Utilisable de façon idéale avec l'adjuvant réactif **Master OilPlus**. Autorisez en tant que primer qui renforce la madrure sous **Master Coat** (*).

3 MODE D'EMPLOI

La surface poncée et jointoyée par un professionnel doit être propre, sèche, exempte d'huile, de cire et de poussière. Pour le jointoiment, nous recommandons notre produit **Master Fill**. Lavez toute la surface du sol avec de l'eau claire et laissez-la sécher env. 30 minutes. En cas de surfaces très absorbantes et pour éviter les traces de spatule, répétez l'application selon le pouvoir absorbant, frais dans frais, avec la spatule. Après 15-30 minutes, frottez la surface pour faire pénétrer le surplus humide et faites le disparaître par polissage de la surface avec la machine Monodisc équipée d'un Pad. L'huile ne doit surtout pas sécher pendant le traitement. Un polissage supplémentaire avec un chiffon garantit que tout surplus résiduel a disparu.

Lors du choix de l'option en 2 composants avec le **Master OilPlus**, mélangez celui-ci régulièrement et soigneusement dans le **Master Oil**. Le traitement est identique comme décrit ci-dessus. Ne mélangez pas plus qu'il en faut pour 2 heures.

Remarques :

- La perte de résine du bois tendre et exotique peut retarder le séchage ou bien dégrader l'apparence visuelle.
- En cas d'un jointoiment non suffisant, par exemple l'écoulement d'huile au niveau d'un joint après 1 jour, frottez avec un Pad vert.
- La température ambiante et celle du matériel ne doivent pas être inférieures à +10°C pendant l'application et le séchage.


4 CONSOMMATION

30-50 ml/m² (rendement : 20-30 m²/l) pour le chêne lors de la première application.

En cas de ponçage grossier, de joints importants et de bois très absorbant, une consommation plus élevée est possible. Lors des applications suivantes, la consommation est considérablement réduite.

5 SECHAGE

Master Oil



Après env. 24h (à 23°C, 50% d'humidité d'air relative et d'aération), le passage des piétons avec précaution est possible et le traitement peut alors continuer. Ne pas laver pendant les 7 premiers jours. Pose de tapis après plus de 10 jours.

En cas de revernissage avec **Master Coat**, l'huile doit être sèche. Si le séchage n'est pas assuré, nous recommandons de mettre en place des conditions adéquates et de prolonger le temps de séchage (*)

Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération et certaines substances contenues dans le bois peuvent prolonger le temps de séchage.

6 NETTOYAGE & ENTRETIEN

Veillez considérer que l'utilisation, le nettoyage et l'entretien rendent définitif l'apparence de la surface d'un sol imprégné à l'huile. Après durcissement complet, utilisez le **Master Clean** pour le nettoyage et le **Master Refresher** pour parfaire la surface huilée. Veuillez respecter les Directives d'entretien pour sols en bois et liège imprégnés d'huile.

7 STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Avant l'utilisation, veuillez ôter la fine pellicule éventuellement formée. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

8 DONNES TECHNIQUES

Master Oil:

Composants : Huiles et cires naturelles, huiles végétales modifiées, siccatifs exempts de plomb et de cobalt.
voc (g/l) <1 (ISO11890) / 2004/42/IIA(f)(700)700.

ADR/RID: Produit non dangereux.

CLP: Pas d'obligation de signalisation.

Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

Master OilPlus: (Uniquement pour l'utilisation par le professionnel)

Composants: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / GISCODE: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700.

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

GHS/CLP: GHS 07 Attention. H332 Nocif par inhalation. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P280 Porter des gants de protection. P362 Enlever les vêtements contaminés. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Avertissement! Danger d'inflammation spontanée d'accessoires de travail imbibés par l'huile comme par ex. chiffons, chiffons molletonnés, poussière de ponçage etc. Veillez à les enfermer dans un récipient

Master Oil



- métallique étanche à l'air ou bien imprégnez les d'eau et amenez les dans un centre de traitement pour déchets inflammables.
- Observez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas de marquage différent, mélangez le produit dans un récipient séparé avant utilisation.
 - La surface huilée va être odorante. L'odeur disparaîtra pendant le séchage en quelques jours. Une fois le traitement à l'huile terminé, veillez à bien aérer les pièces.
 - Les surfaces et les bois huilés présentent des décolorations dues à la lumière
 - (*) Observez l'information AWT «Directives pour l'utilisation de vernis en phase aqueuse avec les huiles».

10

REFERENCES CROISEES

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche:

- Directives générales pour l'utilisation de produits de surface eukula
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les fiches indiquées ci-dessus ainsi que cette information technique, à l'ordre du jour, sont disponibles sur notre site www.eukula.com ou sur demande à l'adresse ci-dessous.

eukula - We Care About Wood Floors

Siège international

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Guido Ebnetter

Tel. +41 (0) 71 433 22 88
Fax +41 (0) 71 433 18 06
g.ebnetter@floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.