

euku conditioner



1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Prétraitement en phase aqueuse pour bois, à utiliser avant l'imprégnation avec de l'huiles euku. Les solutions alcalines réagissent chimiquement selon les caractéristiques spécifiques et les substances naturelles du bois; il ne s'agit pas d'un traitement de protection pour bois. Nous proposons des solutions spécifiques pour des cas typiques. Pour les autres bois, veuillez contrôler individuellement l'effet.

- **euku classic lye conditioner**
La préparation scandinave habituelle des conifères avant huilage. Très forte teinte de miel avec l'accentuation du duramen, ralenti le vieillissement par la lumière, facile d'emploi, sans solvant.
- **euku oak antique conditioner**
Solution aqueuse pour bois contenant de la matière tannante. Préparation avant huilage pour obtenir un effet antique. Intensification de l'apparence chêne, facile d'emploi, effet homogène, sans solvant.
- **euku oak iron conditioner**
Solution aqueuse pour bois contenant de la matière tannante. Préparation avant huilage pour noircir la matière tannante. Effet semblable à une teinte fumée, facile d'emploi, sans solvant.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Concept de design avant huilage. Le bois traité à une solution alcaline absorbe l'huile particulièrement bien. Vous obtenez des effets de teintes spécifiques surtout avec les huiles colorantes.

3 MODE D'EMPLOI

euku conditioner est à appliquer uniformément dans le sens de la madrure du bois avec le rouleau Aquatop. En alternatif, il est possible de le répartir avec un applicateur d'entretien en T et une housse en microfibres.

Remarques :

- La surface jointoyée et poncée par un professionnel doit être propre, sèche, exempte d'huile, de cire et de poussière
- La température ambiante et du matériel doivent être supérieures à 10°C pendant l'application et le séchage.
- Bien aérer et observez la protection du travail.

4 CONSOMMATION

80-100 ml/m² (rendement : 10-12 m²/l). En cas de ponçage grossier, de joints importants et de bois très absorbant, une consommation plus élevée est possible.

5 DUREE DE SECHAGE

Après env. 16h, le passage de piétons avec précaution est possible et le traitement peut alors être poursuivi. (à 23 °C, 50% d'humidité d'air relative, mouvements d'air).

Des températures basses, une humidité excessive, une mauvaise aération et certaines substances contenues dans

euku conditioner



le bois peuvent prolonger sensiblement le temps de séchage.

6 STOCKAGE

Durabilité 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Dans un endroit frais, sec et protégé du gel. Maintenir hors de portée des enfants.

7 DONNEES TECHNIQUES

Composant : Eau, acides, Amines, sels métalliques.

voc (g/l) <1 (ISO11890).

euku classic lye conditioner:

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP: Pas d'obligation de signalisation.

euku oak antique conditioner:

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP: Pas d'obligation de signalisation.

euku oak iron conditioner:

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP: Pas d'obligation de signalisation.

Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Le temps de séchage de l'huile sur de bois traité à la solution alcaline peut différer des valeurs habituelles. Veuillez tout particulièrement le prendre en compte lors de combinaisons de vernis en phase aqueuse avec de l'huile.
- Dans des cas défavorables, des saignées peuvent apparaître et se transférer de l'une à l'autre essence de bois.

10 INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

euku conditioner



eukula - We Care About Wood Floors

Siège international

CC-Dr. Schutz GmbH
 Holbeinstraße 17
 D-53175 Bonn
 Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
 Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
 E-Mail: export@dr-schutz.com
 www.dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
 03140 Etroussat
 Dominique Vichy
 Gsm: +33 (0) 677 820 060
 Fax: +33 (0) 9 72 220 602
 E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Guido Ebnetter
 Tel. +41 (0) 71 433 22 88
 Fax +41 (0) 71 433 18 06
 g.ebnetter@floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46
 Philadelphia PA 19137
 USA
 Contact: Sam Jamison
 Tel.: 001 / 877 272 4889
 Mobile: 001 / 215 510 7874
 E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.