


strato nature 484



1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis en phase aqueuse spécial à 2 composants pour un aspect naturel „comme non traité“, mat, brusque en micro, sans approfondissement du couleur.

- Application directe sans couche de fond
- Grande résistance à l'abrasion pour sollicitation forte
- Odeur quasiment inexistante
- Pour usage professionnel
- Facile à travailler
- Sans jaunissement.
- Procédé moderne sans Amin ni dispersions uréthanes
- Giscode W2/DD+, émissions et odeurs réduite.
- Correspond à ÖNORM C 2354 classe C.
- Classification incendie conforme à la norme EN 13501: Chêne à 8 mm et installé au chape de ciment, traité avec cette produit d'après les parametre de la norme EN 14342, est difficilement inflammable selon la classe incendie C(fl)-s1.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Adapté pour le vernissage de sols en bois et parquet pour tout type de sollicitation. L'aspect bois brut „comme non traité“ provient de l'application directe sans utilisation de couche de fond séparée. Recommandé par souci de la rugosité du bois avec le **strato classic prime 200**, **strato frost prime 202** ou **strato trowel prime 220**. Pour le sur-vernissage de surfaces imprégnées avec **euku oil 1 FS** et **euku color oil FS (*)**.

Recommandation limitée aux sortes de bois particulièrement foncées, essai conseillé.

3 MODE D'EMPLOI

Bien secouer le vernis habituel avant ajout. Mélanger le **strato nature 484** avec Crosslinker M dans un rapport de 10:1. Après 10 minutes, le travailler à nouveau. Ne plus mélanger, car il est consommé au cours des 2 heures. Etaler avec le rouleau Aquatop le **strato nature 484** en 2 couches sur des surfaces avec couche de fond, ou en 3 couches sur des surfaces sans couche de fond avec une température de 15°C minimum. Intermeulage entre les couches avec la grille de ponçage 120.

Remarque:

- La surface poncée et jointoyée professionnel doit être propre, sèche, exempte d'huile, de cire et de poussière.
- Dans les domaines très fortement sollicités, nous recommandons une couche supplémentaire
- La température du sol et celle du matériel doivent être à +15°C pendant l'application et le séchage.
- Respectez les règles professionnelles.

4 CONSOMMATION

ca. 100-120 ml/m² par couche (8-10 m²/l).

strato nature 484



Pour une bonne couverture du sol, répartissez une couche épaisse, afin que la surface s'aplanisse de façon homogène. Selon l'absorption du sol, une consommation plus importante est à prévoir pour la première couche.

5 DUREE DE SECHAGE

Après env. 3h (à 23°C et 50% d'humidité d'air relative), le passage des piétons mais toujours avec précaution est possible, et le traitement peut alors être poursuivi.

Pour éviter le gonflement exagéré du bois, nous vous conseillons d'appliquer qu'une couche par jour. Des températures basses, une humidité d'air excessive, une mauvaise aération peuvent considérablement prolonger le temps de séchage. Renoncez à la pose de tapis pendant les premiers 10-14 jours. Mise en place des meubles avec précaution. Ne lavez pas à l'eau le sol pendant les 3 premiers jours.

6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après durcissement complet, appliquer **euku clean** pour le nettoyage et **euku mattwax** pour l'entretien. Les instructions d'entretien de eukula sont valables pour des sols scellés / recouverts selon la norme DIN 18356.

7 STOCKAGE

Dans un endroit frais, sec et protégé du gel. 12 mois dans l'emballage original non ouvert à partir de la date de fabrication. Maintenir hors de portée des enfants.

En cas d'augmentation ou de variation de température pendant le stockage ou bien en cas d'un produit entamé, un séchage du produit en surface peut se produire. Enlevez le produit séché avec un tamis, avant de l'utiliser.

8 DONNEES TECHNIQUES

Composants: Eau, Polyacrylate, Polyuréthane, éther de glycol, acides siliciques, cires, additifs. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Cov (g/l) 27 dans le mélange (ISO11890) / GISCODE: W2DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport (vernis de base et durcisseur).

CLP (vernis de base) : Pas d'obligation de signalisation.

Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.


CLP (Crosslinker M): GHS 07, Attention. H332 Nocif par inhalation. H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H335 Peut irriter les voies respiratoires. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. P362 Enlever les vêtements contaminés. P405 Garder sous clef. EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

9 INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Le mélange à 2 composants peut développer du dioxyde de carbone ou de la pression. Ne fermez jamais un mélange à 2 composants de façon étanche. Danger d'éclatement !

strato nature 484



- Respectez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas d'un marquage différent, mélangez-le produit dans un récipient séparé avant l'utilisation.
- Nettoyage des outils ayant servi, avec de l'eau. Nous vous conseillons de garder le rouleau, bien rincé auparavant, recouvert d'eau afin d'éviter le séchage. Pour l'utilisation suivante, séchez le rouleau avant l'emploi car il ne faut pas mettre d'eau dans le vernis.
- (*) Les informations AWT „Recommandations pour construction avec huile et vernis aqueuse“ doivent être observées.

10 INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

eukula - We Care About Wood Floors

Siège international

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-40
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: info@dr-schutz.com
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail:
info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.