

CC-Dr. Schutz GmbH

Herstellung und Vertrieb hochwertiger
Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel
sowie Reinigungssysteme

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-0
Fax: +49-(0)5152-9779-30

info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Merkblatt

PU Siegel matt / PU Anticolor

Liste geprüfter Desinfektionsmittel

Prüfsubstrat: homogener PVC-Bodenbelag; Aushärtung der Beschichtung: 7 Tage

Einwirkzeit der Präparate:

Handdesinfektionsmittel – in Anlehnung an DIN 68861-1

Flächendesinfektionsmittel - vorgegeben durch VAH-Zertifikate

Erklärung der Bewertung

- + keine Veränderung, Aufglänzung oder Verfärbung
- o leichte Veränderung, Aufglänzung oder Verfärbung
- starke Veränderung, Aufglänzung oder Verfärbung

Liste geprüfter Handdesinfektionsmittel

Handdesinfektionsmittel	Einwirkzeit	PU SI G	PU SI M	PU SI EM	PU AC	PU AC SM	PU SI DP
Desderman pure (Schülke & Mayr)	1 Minuten	+	+	+	+	+	+
	10 Minuten	+	+	o	+	+	-
	60 Minuten	+	+	o	+	+	-
Sterilium classic (Bode Chemie)	1 Minuten	+	+	+	+	+	+
	10 Minuten	+	+	o	+	+	-
	60 Minuten	+	-	o	+	+	-
Poly-Alcohol (Antiseptica)	1 Minuten	+	+	+	+	+	+
	10 Minuten	+	+	o	+	+	-
	60 Minuten	+	+	o	+	+	-
OpSept (Dr. Schumacher GmbH)	1 Minuten	+	+	+	+	+	+
	10 Minuten	+	+	o	+	+	-
	60 Minuten	+	-	o	+	+	-

Legende:

- PU SI G PU Siegel glänzend
- PU SI M PU Siegel seidenmatt
- PU SI EM PU Siegel extramatt
- PU AC PU Anticolor
- PU AC SM PU Anticolor seidenmatt
- PU SI DP PU Siegel matt + Duro-Plus-Additiv



Liste geprüfter Flächendesinfektionsmittel

Produkt	Konzentration	EWD (Min.)	PU SI M	PU SI G	PU AC
Terralin protect (Schülke)	0,25%	240	o	+	+
	0,50%	60	o	+	+
	2,00%	15	+	+	+
Microbac basic (Bode)	0,50%	15	o	n.g.	n.g.
	0,75%	30	o	n.g.	n.g.
Microbac forte (Bode)	1,00%	30	+	+	+
	1,50%	15	+	+	+
	2,00%	5	o	n.g.	n.g.
Hexaquart plus (Braun)	0,50%	60	-	n.g.	n.g.
	2,00%	15	o	n.g.	n.g.
	2,50%	240	-	n.g.	n.g.
Hexaquart forte (Braun)	0,25%	240	-	n.g.	n.g.
	0,50%	60	o	n.g.	n.g.
	2,00%	5	-	n.g.	n.g.
CC-Desinfektions- reiniger Konzentrat	1,00%	240	-	-	+
	2,00%	60	+	+	+
	3,00%	15	+	+	+
Kohrsolin FF (Bode)	0,25%	240	+	+	+
	0,50%	60	+	+	+
	1,00%	30	+	+	+

Legende:

PU SI G	PU Siegel glänzend
PU SI M	PU Siegel seidenmatt
PU AC	PU Anticolor
EWD	Einwirkdauer
n.g.	nicht getestet

Wichtiger Hinweis

Die oben angeführte Aufstellung geprüfter Desinfektionsmittel stellt eine Momentaufnahme (Stand 2013) dar. Diese Liste wird nicht kontinuierlich aktualisiert. Für abweichende Ergebnisse im Zusammenhang mit Rezepturänderungen der jeweiligen Hersteller nach dem Zeitpunkt der Prüfung übernehmen wir keine Verantwortung. Bei oben nicht aufgeführten Präparaten empfehlen wir die Prüfung vorab auf entsprechend versiegelten Handmustern.

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

